COMPOSICION / COMPOSITION :	**TEJIDO BASE :** BASE FABRIC	**42,10% POLIESTER**
	RECUBRIMIENTO : BACKING	**57,90 % PVC**

PESO / WEIGHT :	**433,50 GR.M2**	**+- 5 %**	**ANCHO** / WIDTH :	**160 CMS.**

PASADAS DE HILO / NUMBER OF THREADS /CM :	**URDIMBRE :** WARP	**14** - PES. 600
	TRAMA : WEFT	**11** - PES. 600

RESISTENCIA AL DESGARRO / RIPPING STRENGTH : (UNE EN ISO 2.411)	**URDIMBRE :** WARP	**56,92**	**N**
	TRAMA : WEFT	**74,34**	**N**
RESISTENCIA A LA TRACCION / BREAKING STRENGTH : (UNE EN ISO 1.421)	**URDIMBRE :** WARP	**1.492,40**	**N**
	TRAMA : WEFT	**1.369,15**	**N**

HIDROFUGO / HYDROPHOPIC : **NO**

COLUMNA DE AGUA / WATER PRESSURE : **192 cm**
(UNE EN ISO 20.811 : 2018)

SOLIDEZ AL FROTE / RUBBING FASTNESS : (UNE – EN ISO 105 –X12 : 1.996)	**EN SECO :** IN DRY STATE	**4 - 5**
	EN HUMEDO : IN HUMID STATE	**4 – 5**

SOLIDEZ A LA LUZ / COLOUR FASTNESS TO LIGHT : **5**
(UNE – EN ISO 105 – B02 : 2.001 METODO 2)

ABRASION / ABRASION : **40.000**
(BS 3.424 (PARTE 24)